

Legierungstabelle

Unsere Produkte sind ausnahmslos biokompatibel und unterliegen strengster Kontrolle. Alle Legierungen stammen aus deutscher Produktion und sind CE-zertifiziert. Bei Fragen sprechen Sie uns an.

Kostenfreie Servicehotline:

☎ 0800 / 633 68 63

	Indikation	Farbe	Au	Pt	Pd	Ag	Zn	Cu	Sn	In	Ir	Ru	Ga	Ti	Rh	Nb	Fe	Mn	Ta
Palladium Basis Legierung bioaurum MT	2, 3, 4, 5	weiß	2	-	81	-	-	-	5,7	5,7	-	x	5,4	-	-	-	-	-	-
hochgoldhaltige Gußlegierung für Kronen, Brücken, Goldfüllungen bioaurum mpdf	1, 2, 3, 4, 5	gelb	72	3,3	-	13,7	x	10,4	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Gold-Palladium-Legierung für Metallkeramik bioaurum d4	2, 3, 4, 5, 6	weiß	51,2	-	38,5	-	-	--	-	9	x	x	1,2	-	-	-	-	-	-
Gold-Platin-Legierung für Metallkeramik bioaurum plus	2, 3, 4, 5	gelb	85,9	11,7	-	-	1,5	-	-	x	x	-	-	-	x	x	x	x	-
Universallegierung für Spezialkeramiken und Gusslegierung bioaurum nf4	1, 2, 3, 4, 5	gelb	55	-	10	29	1,4	-	x	4	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikationen

1 Inlays, Onlays

2 Kronen

3 kleine Brücken

4 Brücken jeder physiologischen Spannweite

5 Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten /
Konstruktionselemente

6 Modellguß

x alle Massenanteile kleiner oder gleich 1 %